


KoskiVeneer

Březová dýha nejvyšší kvality na zakázku



KoskiVeneer je loupaná březová dýha. Tloušťka dýhy KoskiVeneer je 0,6 – 2,0 mm a maximální délka je 2550 mm. Na přání lze dodat výrobek jiných rozměrů

Díky svým výrobním možnostem a dostupnosti perfektních surovin můžeme celoročně a bez potíží dodávat zákazníkům požadované množství zboží. Moderní výrobní technologie umožňují výrobu březové dýhy odpovídající téměř jakýmkoli speciálním požadavkům nábytkářského nebo truhlářského průmyslu.

Kvalita březové dýhy je vždy přísně kontrolována. Naši odborníci zajistí, aby konečný produkt odpovídal požadavkům zákazníka na rozměry a kvalitu výrobku.

Možnosti využití:

- **dýhy pro pracovní povrchy**
- **ozdobné olepování přepážek a stěn**
- **laminování rámu**
- **pokrytí dveří**
- **tvárované výrobky**
- **lisování tvarů**

KOSKIVENEER TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní materiál

Krájená dýha z finské břízy

Jakosti

A, AB, B, R, C, ABC, ABC smíšená, CD

Tloušťka

Standardní tloušťka 0,6 – 1,5 mm.
Standardní tloušťka 0,8, 1,0, 1,2, 2,0 mm.

Délka

Maximální přípustná délka 2550 mm.

Šířka

Podle kvality a tloušťky.
Maximální 1750 mm.

Rozměry

v rámci maximálních hodnot rozměry nejsou omezeny.

Stupeň vlhkosti

Lícové dýhy kolem 10 – 12% ze závodu,
konstrukční dýhy kolem 4 - 8% ze závodu.

Certifikáty

EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, PEFC ST 2002:2010 and PEFC 2001:2008

Tyto informace se poskytují jako vodítko a bez záruky, i když se zakládají na rozsáhlém testování. Vyhraujeme si proto právo změny specifikací bez předchozího upozornění. Za jakékoliv vady vzniklé z jiných důvodů než prokazatelně vinou dodavatele odpovídá zákazník. Výše nároku na odškodnění je vždy omezena hodnotou defektního zboží.

FINNLINE spol. s.r.o.
Holzova 127, 628 00 Brno
Tel. +420 602 743 920
Email: info@finnline.cz, <http://www.finnline.cz/koskisen.html>

